



# WELORANGE 20 ISO 3821 L/L

Metināšanai- propānam | WELDING HOSE - PROPANE  
Сварочный рукав для подачи сжиженного газа | SCHWEIßSCHLAUCH - PROPAN



<b>Pielietojums</b> Piegādes šļūtene propānam	<b>APPLICATION</b> Delivery hose of propan gas for welding equipments and industrial applications	<b>Применение</b> Рукав для подачи сжиженного газа в газосварочных аппаратах и прочей промышленности	<b>ANWENDUNG</b> Propanschlauch, zum Einsatz in Schweißanlagen
<b>Šļūtenes iekšpuse</b> Melna, gluda <b>NBR</b> gumija	<b>TUBE</b> Black, smooth, <b>NBR</b> rubber compound	<b>Внутренний слой</b> <b>NSBR</b> резина, гладкий, черного цвета	<b>INNENSEELE</b> Schwarz, glatt, in <b>NBR</b> -Qualität
<b>Pastiprinājums</b> Augstas izturības sintētiskā šķiedra	<b>REINFORCEMENT</b> High strength synthetic plies	<b>Усиление</b> Усиленная синтетическая оплетка	<b>EINLAGEN</b> Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe
<b>Ārējais pārklājums</b> Oranža, gluda <b>sintētiskā</b> gumija, abrāziju un vides apstākļu noturīga	<b>COVER</b> Orange, smooth, <b>synthetic</b> rubber compound, abrasion and weather resistant	<b>Наружный слой</b> <b>SBR/EPDM</b> резина, гладкий, оранжевого цвета, устойчивый к истиранию и климатическому воздействию	<b>DECKE</b> Orange, glatt, <b>Synthetisches gummi</b> , Abrieb-, und Witterungsbeständig
<b>Standarts</b> ISO 3821	<b>SPECIFICATIONS</b> ISO 3821	<b>Стандарты</b> ISO 3821	<b>NORMEN</b> ISO 3821
<b>Darba temperatūra</b> -25°C +80°C	<b>WORKING TEMPERATURE</b> -13°F +176°F	<b>Рабочая температура</b> -25°C +80°C	<b>BETRIEBSTEMPERATUR</b> -25°C +80°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
6	1/4	13	1/2	0,16	20	300	60	900	50/100
8	5/16	15	19/32	0,18	20	300	60	900	50/100